CHEMAFLEX

Sellador e impermeabilizante para superficies de concreto con micro fisuras expuestas a la intemperie

VERSION: 02
FECHA: 30/01/2020

Calidad que Construye

DESCRIPCIÓN

CHEMAFLEX es un sellador acrílico de acabado mate, recomendado para sellar e impermeabilizar superficies de concreto con micro fisuras expuestas a la intemperie. Brinda protección contra la humedad evitando filtraciones internas y con ello la eflorescencia del salitre. También actúa, como curador sobre el concreto fresco y como sellador sobre concreto endurecido. Ideal para aplicaciones en ambientes interiores y exteriores.

Evita la formación de polvo que se genera comúnmente en losas aligeradas, como parte del proceso de exudación (mata polvo).

VENTAJAS

- Sella poros por saturación
- Protege contra la humedad y la eflorescencia del salitre.
- Protege la superficie.
- Adecuado para ambientes marinos.
- Supera la expansión térmica.
- Resiste la corrosión química.
- Brinda resistencia a la humedad.
- Evita la acumulación de polvo.
- Resistencia a algunos ácidos diluidos y aceites.
- Protege contra las manchas comunes.
- Fácil de aplicar y listo para usar.
- Evita la formación de polvo en losas aligeradas.

USOS

- CHEMAFLEX es recomendado para sellar micro fisuras expuestas a la intemperie.
- Sellar y proteger superficies de concreto endurecido en ambientes interiores y exteriores.
- Como curador en concreto fresco
- Como mata polvo.

DATOS TÉCNICOS

- Aspecto : Líquido.
- Color : Blanco lechoso.
- Acabado : mate, transparente.
- Densidad : 1.0 - 1.025kg/L.
- Ph : 7.5 – 8.5
- Solubilidad : Se disuelve completamente en agua.
- VOC : 0 g/L.

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DEL PRODUCTO

Preparación de la superficie

Las superficies deben encontrarse limpias y secas, libre de polvo, grasa, hongos, cera, humedad y de cualquier otro material extraño.

Aplicación.

CHEMA FLEX viene listo para usar.

Sobre concreto con micro fisuras.

Aplicar directamente del envase con una brocha, rodillo o soplete hasta saturar completamente las micro fisuras.

Sobre concreto fresco – como curador.

Aplicar con mochila pulverizadora apenas la exudación haya desaparecido, en superficies verticales inmediatamente después del desencofrado, previa limpieza de la superficie.

Sobre concreto seco - como sellador.

Aplicar directamente del envase con una brocha, rodillo o soplete hasta cubrir completamente la superficie.

Deje secar por un tiempo de 2 horas aproximadamente y aplique una segunda mano.

En el caso de aplicaciones en piso, dejar secar por lo menos 24 horas antes de transitar sobre el área tratada.

Limpie las herramientas utilizadas con agua inmediatamente después de culminar el trabajo, si se deja secar se formará película.

RENDIMIENTO

De 15 - 18 m^2 por galón, Varía según la porosidad, tipo de sustrato protección requerida.

PRESENTACIÓN

- Envase de 1L.
- Envase de 1 gal.
- Envase de 5 gal.
- Envase de 55 gal.

TIEMPO DE ALMACENAMIENTO

12 meses almacenados en su envase original, en un lugar fresco, ventilado, sellado, bajo techo y protegido del calor intenso.

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES

En caso de emergencia, llame al CETOX (Centro Toxicológico 012732318/ 999012933).

Producto tóxico, NO INGERIR, mantenga el producto fuera del alcance de los niños.

No comer ni beber mientras manipula el producto. Utilizar guantes, máscara para vapores, gafas protectoras y ropa de trabajo. En caso de contacto con los ojos y la piel, lávese con abundante agua.

"La presente Edición anula y reemplaza la Versión Nº 01 para todos los fines"

La información que suministramos está basada en ensayos que consideramos seguros y correctos de acuerdo a nuestra experiencia. Los usuarios quedan en libertad de efectuar las pruebas y ensayos previos que estimen conveniente, para determinar si son apropiados para un uso en particular. El uso, aplicación y manejo correcto de los productos, quedan fuera de nuestro control y es de exclusiva responsabilidad del usuario.