Water Stop de Caucho

Hoja Técnica

WATER STOP

JUNTA DE CAUCHO PARA IMPERMEABILIZACION

Los Water Stop son juntas flexibles, elaborado especialmente para sellar juntas de construcción y de expansión durante el vaciado del concreto. Están disponibles en diferentes tamaños, colores y se desarrollan modelos de acuerdo con el uso que serán sometidos.

VENTAJAS CAUCHO VS PVC

- El caucho tiene resiliencia al contacto con la mezcla de concreto, no se dobla como el PVC.
- Resistencia al frio y calor
- Por su alta elasticidad acomoda el movimiento ciclico pronunciado.
- Por su alto alargamiento proporciona apaciguamiento y movimiento sísmico.
- Resistente a altas presiones hidraulicas

PROPIEDADES

- Tipo de Goma: Caucho Neopreno
- Dureza: 70+/-5 Shore A
- Densidad: 1.40 +/-0.1 g/cm3
- Alargamiento a la rotura: 200% (ASTM D412)
- Resistencia Térmica: -15°C a 70°C
- Resistencia al ozono: Sin grietas visible (ASTM D1149)
- Acido Diluidos: Buena
- Bases Diluidos: Bueno
- Vapor y Agua: Buena

Water Stop de Caucho

Hoja Técnica

WATER STOP

JUNTA DE CAUCHO PARA IMPERMEABILIZACION

PRESENTACION

Las cintas de Water Stop se entregan en rollos de 25 metros:

WS 4" (P1475)
WS 6" (P1476)
WS 8" (P1477)
WS 9" (P1478)
WS 12" (P1441)

Se desarrollan medidas de mayor tamaño

INSTALACION

- Lijar la superficie que se desea unir y eliminar el polvo resultante. Ambas superficies deben estar libre de grasa, aceite y humedad.
- Tiempo de secado al tacto 20 a 25 minutos dependiendo de las condiciones de temperatura y humedad del aire.
- Aplicar el adhesivo con brocha, en capa delgada y uniforme a ambos materiales que se quieran unir (traslape).
- Se unen los materiales que se desea pegar, ejerciendo fuerte presión por lo menos 30 segundos.

ALMACENAMIENTO

Almacenarse en lugar fresco, seco, sellado bajo techo, protegido de rayos UV, lluvia. Intemperie.

No apoyarse sobre elementos punzantes.

Temperatura de almacenamiento +5°C a 30°C.